

PRO-LINK (ПРО-ЛИНК)

АДГЕЗИОННАЯ ГРУНТОВКА ДЛЯ КЕРАМИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Код 4750006

ОПИСАНИЕ

PRO-LINK представляет собой материал на основе акриловых полимеров в водной дисперсии с добавлением специальных наполнителей, придающих материалу превосходное сцепление с особенно гладкими поверхностями, такими как керамическая плитка, полированный камень, мозаика и тому подобное. PRO-LINK создает подложку для крепкого сцепления с последующим нанесением слоя MARCOTHERM ADESIVO. Материал предназначен для фасадных и интерьерных работ, пригоден для дальнейшего нанесения декоративных покрытий на минеральной или синтетической основе или системы утепления фасадов MARCOTHERM.

ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ

Материал может наноситься на:

- Сложные поверхности: керамическая плитка, полированный камень, мозаичная плитка.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип связующего вещества: акриловый полимер в водной дисперсии.
- Растворитель: вода.
- Удельный вес согласно UNI EN ISO 2811-1: $1,40 \pm 0,05$ кг/л.
- Вязкость согласно UNI 8902: 7800 ± 500 сПз при 25°C.
- Средняя гранулометрия: 0,5 мм.
- Время высыхания (при 25 °C и относительной влажности 65%): на отлип – через 1 час; повторное нанесение – через 4 часа, но не более 48 часов.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Фасады:

- Хорошо очистите поверхность водой и моющими средствами с целью удаления всего, что могло бы ухудшить сцепление материала с поверхностью.
- Убедитесь, что основа хорошо высушена, после чего приступайте к нанесению материала PRO-LINK согласно инструкции по нанесению.
- В течение следующих 4 – 48 часов можно приступать к нанесению клея MARCOTHERM ADESIVO (серия 957).
- Минимум через 24 часа приступайте к нанесению MARCOTHERM ADESIVO (серия 957) для склеивания полистирольные панели, после чего приступайте к нанесению компонентов системы MARCOTHERM.

Интерьеры:

- Хорошо очистите поверхность водой и моющими средствами с целью удаления всего, что могло бы ухудшить сцепление материала с поверхностью.
- Убедитесь, что основа хорошо высушена, после чего приступайте к нанесению материала PRO-LINK согласно инструкции по нанесению.
- В течение следующих 4 – 48 часов можно приступать к нанесению клея MARCOTHERM ADESIVO (серия 957).
- Минимум через 24 часа можно приступать к нанесению декоративных отделочных покрытий.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Условия окружающей среды и поверхности нанесения:
Температура воздуха: мин. +8 °C / макс. +35 °C
Относительная влажность воздуха: < 75%
Температура поверхности: мин. +5 °C / макс. +35 °C
Влажность основы поверхности: <10%

- Избегать нанесения в присутствии поверхностного конденсата и под прямыми солнечными лучами.
- После нанесения на фасадные поверхности рекомендуется защищать их от дождя и влажности до полного высыхания.
- Инструменты: кисть, валик.
- Перед использованием тщательно перемешайте материал.
- Разведение: готов к использованию либо разведите с водой максимум на 10%.
- Для изменения вязкости материал можно разбавить с водой на 1%.
- Количество слоев: 1 слой.
- Сразу после использования инструменты необходимо промыть водой.
- Примерный расход материала: 15-20 кв.м/л для поверхностей со средней поглощающей способностью. Для определения фактического расхода рекомендуется провести предварительную пробу на конкретной основе.

КОЛЕРОВКА

Материал поставляется в белом цвете без колеровки.

ХРАНЕНИЕ

Максимальная температура хранения: +30 °C
Минимальная температура хранения: +5 °C
Срок хранения в оригинальных невскрытых упаковках при соответствующей температуре: 2 года.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Произведен согласно директиве Евросоюза 2004/42/ЕС.

Категория I: Однокомпонентные покрытия (на водной основе): 140 г/л (2010).

PRO-LINK содержит максимум: 140 г/л летучих органических соединений.

Материал не требует маркировки в соответствии с директивами 67/548/ЕЕС и 1999/45/ЕС и их последующими изменениями и дополнениями. Материал должен использоваться согласно действующим нормам безопасности и гигиены. После использования не выбрасывать тару в окружающую среду. Остатки материала оставить до полного высыхания и утилизировать вместе со специальными отходами. Хранить вдали от детей. Использовать в хорошо проветриваемых помещениях.

Дополнительную информацию можно найти в справочном листе по технике безопасности.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Адгезионная грунтовка для керамических поверхностей на основе акриловых полимеров PRO-LINK (код 4750006) предназначена для нанесения на предварительно подготовленные поверхности в один слой в количестве, зависящем от поглощающей способности основы.

COLORIFICIO SAN MARCO гарантирует, что данная информация представлена в соответствии с последними техническими и научными изысканиями, и основана на опыте компании; тем не менее, компания не несет ответственности за результаты, полученные с использованием этих продуктов, поскольку не может контролировать условия их применения. Рекомендуется всегда проверять соответствие продукта для каждого конкретного применения. Настоящий документ аннулирует и заменяет собой все предшествующие документы. Для получения дополнительной технической информации обратитесь в службу технической поддержки