

MARCOTECH AU10

АКРИЛ-УРЕТАНОВАЯ ВОДОРАСТВОРИМАЯ ЭМАЛЬ ДЛЯ МАТОВОЙ ЛАКОВОЙ ОТДЕЛКИ

series 315

ОПИСАНИЕ

Высококачественная водоразбавляемая эмаль на основе акрил-уретановых смол в водной дисперсии и цветных пигментов с высокой устойчивостью к свету и к пожелтению. Она используется для отделочных работ типа лакировки, особенно для контактных поверхностей, таких, как двери и оконные рамы, поскольку обладает такими свойствами, как:

- высокая твердость покрытия, устойчивость к абразивным воздействиям;

- низкая чувствительность к контакту с жирными веществами (кремами, маслами и жиром кожи). Грязь и жир не проникают в слой эмали, сохраняющей свою целостность в течение долгого времени.

- Отсутствие эффекта склеивания свежеекрасшенных поверхностей;

- простота использования: благодаря таким качествам, как отличная способность заполнять и растекаться, эмаль наносится легко и свободно, что позволяет достигать высокого качества отделки.

Используется для окрашивания внутренних и защищенных внешних поверхностей, идеально подходит для дерева, пластмассы и металла после соответствующей подготовки.

ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ

Наносится на:

- поверхности из новой или уже окрашенной древесины;

- поверхности из предварительно обработанного металла;

- поверхности из оцинкованного металла, алюминия и легких сплавов;

- поверхности из пластика (ПВХ);

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ при нанесении эмали на древесину, богатую танином. Для того чтобы уменьшить образование темных пятен, используйте грунтовку UNIMARC PRIMER ANTITANNINO код 3080001/0019

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Связующие вещества: акрил-уретановые сополимеры в водной дисперсии

- Растворитель: вода

- Объемная масса по UNI EN ISO 2811-1: 1,10-1,35 кг/л в зависимости от цвета

- Степень блеска по UNI EN ISO 2813-1: 10, угол обзора 60°

- Вязкость по UNI 8902: 2000 ± 300 cps при 25 °C по вязкозаметру Brookfield.

- Время высыхания: (при 25 °C и 65% U.R. влажности): поверхностное через 3 часа, нанесение второго слоя спустя 5 часов.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхности из древесины:

- Слегка обработать поверхность наждачной бумагой, чтобы удалить приподнятые волокна древесины.

- Удалить отслоившуюся старую краску и придать шероховатость уже окрашенным поверхностям.

Удалить имеющуюся смолу нитрорастворителем.

- Удалить имеющуюся смолу нитрорастворителем.

- Зашпатлевать дефекты синтетической шпаклевкой. Зашлифуйте шпаклевку и удалите пыль. - Нанести на чистую и сухую основу 2 слоя грунтовки UNIMARC FONDO UNIVERSALE серии 335 с интервалом не менее 6 часов или грунтовочной матовой краски MARCONOL ORIENTALITE серии 145.

- Далее нанести 2 слоя MARCOTECH AU10.

Поверхности из черных металлов:

- Удалить посредством механической или ручной очистки непрочно прилегающую прокатную окалину и ржавчину.

- Удалить отслоившуюся старую краску и придать шероховатость всей поверхности. - Обезжирить основу нитрорастворителем.

- Удалить всю пыль и грязь.

- Нанести на чистую и совершенно сухую поверхность MARCOTECH AU METAL PRIMER 3320807.

- На поверхности, наиболее подверженные воздействию атмосферных факторов, нанести 2 слоя антикоррозионной краски CROMO K70 серии 194.

- Нанести 2 слоя MARCOTECH AU10.

Поверхности из оцинкованного металла, алюминия и легких сплавов:

- Удалить имеющиеся следы окислов посредством механической или ручной очистки.

- Тщательно обезжирьте поверхность щелочным раствором или растворителем.

- Удалить отслоившуюся старую краску и придать шероховатость всей поверхности.

- Удалить всю пыль и нанести на совершенно сухую поверхность MARCOTECH AU METAL PRIMER 3320807 на участки, где имеется ржавчина.

- На поверхности, наиболее подверженные воздействию атмосферных факторов, нанести 2 слоя универсальной основы PRIMER код 1630307.

- Нанести 2 слоя MARCOTECH AU10.

- Поверхности из пластика (ПВХ): - Зачистить поверхность наждачной бумагой, чтобы придать ей легкую шероховатость.

- Обезжирить поверхность нитрорастворителем и очистить её.

- На чистую и сухую основу нанести 2 слоя UNIMARC FONDO UNIVERSALE серии 335.

- Не раньше, чем через 6 часов нанести 2 слоя MARCOTECH AU10.

ИНСТРУКЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ

- Условия окружающей среды и поверхности нанесения: Температура окружающей среды: мин.+8°C/макс.+35°C Относительная влажность воздуха: <75%

Температура поверхности: мин.+5°C/макс.+35°C Влажность поверхности: <10%

- Инструменты: валик с коротким ворсом, краскопульт, кисть.

- Разведение: готов к использованию или водой не более 5%, при нанесении кистью и валиком, или разбавить водой не более 15% для краскопульта.

- Количество слоев: не менее 2 слоев.

MARCOTECH AU10

АКРИЛ-УРЕТАНОВАЯ ВОДОРАСТВОРИМАЯ ЭМАЛЬ ДЛЯ МАТОВОЙ ЛАКОВОЙ ОТДЕЛКИ

series 315

-Очистка инструментов должна производиться водой сразу же после их использования.

- Расход материала: 6-7 м.кв./л. на 2 слоя при толщине сухой пленки 60 мкм.

результаты, так как условия применения не находятся под нашим непосредственным контролем. Рекомендуем всегда проверять пригодность материала в каждом отдельном случае. Данное техническое описание аннулирует и автоматически заменяет собой все предыдущие. По поводу любой другой технической информации обращаться к техническому персоналу COLORIFICIO SAN MARCO по телефону: +39 041 4569322.

КОЛЕРОВКА

Материал колеруется по системе Tintometrico Macromie. При использовании различных партий цветного материала рекомендуем вновь перемешать между собой содержимое банок, во избежание различий в тональности.

ХРАНЕНИЕ

Максимальная температура хранения: +30 °C

Минимальная температура хранения: +5 °C

Стабильность в невскрытой упаковке изготовителя и при надлежащих температурных условиях: 3 года.

УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Произведено в соответствии с директивами Евросоюза (2004/42/ЕС)

Категория A/d : краски для отделочных работ, для внутренних/наружных покрытий древесины и металлов (на водной основе): 150 г/л (2007) / 130 г/л (2010)MARCOTECH AU10.

Содержит не более: 100 г/л летучих органических соединений (ЛОС)

На упаковках данного материала не требуется этикетка с указанием степени опасности в соответствии с действующими нормами. Применять материал согласно нормам гигиены и безопасности: после использования не выкидывайте контейнеры в окружающую среду, оставить до полного высыхания остатки материала и утилизировать вместе со специальными отходам.

Хранить вдали от детей. В случае контакта с глазами, немедленно промыть их достаточным количеством воды. При попадании внутрь немедленно обратиться к врачу, показав упаковку и этикетку материала. Не выбрасывать остатки материала в канализацию, в водную среду и на землю. Для дополнительной информации необходимо ознакомиться с Листом Безопасности.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Матовая водоразбавляемая эмаль на основе акрил-уретановых смол для защиты внутренних и наружных поверхностей.

Нанесение на предварительно подготовленные поверхности матовой водоразбавляемой эмали на основе акрил-уретановых смол в водной дисперсии MARCOTECH AU10 с красящими пигментами и высокой светостойкостью (не менее 2 слоев, с минимальным расходом 140 мл/кв. м).

Il COLORIFICIO SAN MARCO garantisce, che l'informazione presentata è basata sui migliori risultati del nostro know-how e delle nostre conoscenze tecniche; tuttavia non è possibile assumersi alcuna responsabilità per i risultati ottenuti.

Colorificio San Marco Spa - Via Alta 10 - 30020 Marcon (VE) - Tel +39 041 4569322 - www.san-marco.com - info@san-marco.it - export@san-marco.it