

# MARCOTHERM PRIMER

ВОДОРАСТВОРИМЫЙ НАСТЕННЫЙ УКРЫВИСТЫЙ ФИКСАТИВ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ

code 4740019

## ОПИСАНИЕ

MARCOTHERM PRIMER - водорастворимая грунтовка с высокой степенью проникания, рекомендуется для пропитки и укрепления внутренних и наружных минеральных поверхностей. Мельчайшие частички полимеров в составе придают повышенную проникающую способность, гарантируя закрепление сильно крошащихся и ранее окрашенных стен. MARCOTHERM PRIMER улучшает сцепление и выравнивает поглощающую способность основы, создавая идеальную подложку для накладываемой поверх него краски и изолируя ее от щелочной среды, присущей цементным и подобным основам. MARCOTHERM PRIMER можно окрашивать тинтометром, в связи с чем он особенно рекомендуется в качестве подложки для пластичных покрытий большой толщины. Специальная укывистая грунтовка для системы фасадной конструкции MARCOTHERM.

## ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ

Наносить на следующие основы:

- Теплоизоляционная фасадная конструкция Marcotherm.
- Новая или старая штукатурка на базе гидравлических вяжущих.
- Бетонные поверхности.
- Поверхности из гипса и гипсокартона.
- Старая окраска и органические или минеральные покрытия, сухие, плотные, впитывающие и сплошные.
- Различные минеральные строительные смеси, при условии, что они впитывающие. - Поверхности, подлежащие декоративной отделке большой толщины (Grassello di calce, Marmorino classico, Stucco veneziano), в присутствии неоднородности, шпаклевки, заплат, для выравнивания поглощающей способности основы.

Поверхность следует подготовить, выполняя указания в параграфе 'ПОДГОТОВКА ОСНОВЫ'.

Не наносить на свежую основу.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип вяжущего: микроэмульсии со слабым запахом
- Растворитель: вода
- Объемная масса UNI EN ISO 2811-1: 1,18-1,24 кг/л
- Высыхание (при 25 °C и 65% отн. влаж.): касание 30-40 минут; для повторной окраски 2 часа.

## ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность из штукатурки, гипса, гипсокартона:

- Проверить, что основа выдерживалась не менее 28 дней.
- Проверить сохранность. Поверхность должна быть плотной. В противном случае заделать дефекты или закрепить специальными средствами.
- При наличии плесени обработать поверхность моющим средством COMBAT 222 код 4810222 и гигиеническим средством COMBAT 333 код 4810333.
- Удалить щеткой или смыть присутствующий налет.
- Удалить облупившиеся и отставшие части старой краски; вздувшиеся слои известковых красок или темперы

нужно полностью удалить, обильно смачивая поверхность и соскабливая их или пользуясь водяным пылесосом.

- На внутренних стенах заделать неровности основы и заделать дыры, трещины, расщелины и впадины средством TAMSTUCCO 9400006, TAMSTUCCO POLVERE 9410110 или STUCCOFACILE 9560019; зачистить шкуркой наложенную штукатурку и заплату.

- Заделать щели герметиками.

- При необходимости провести шпаклевку штукатурки средством RASAMIX 9440160, BETOMARC 9450150 или RASOMARC 9500150 в зависимости от типа основы.

- Удалить щеткой наслоения пыли, смога и прочего.

- Проверить, что основа хорошо высохла, и нанести MARCOTHERM PRIMER согласно процедуре, указанной в разделе Инструкции по нанесению.

- Выждать не менее 6 часов до нанесения отделочного материала. Бетонные поверхности: - Обработать щеткой поверхность, удаляя облупившуюся старую краску. - При наличии плесени обработать поверхность моющим средством COMBAT 222 код 4810222 и гигиеническим средством COMBAT 333 код 4810333. - Удалить отваливающиеся куски цемента.

- Металлические прутки арматуры, выступающие на поверхности, аккуратно очищают щеткой и обрабатывают пассиваторным цементным раствором BETOXAN PRIMER 9490125.

- Восстановить недостающие части мастикой BETOXAN 400 или BETOXAN 300, безусадочный тиксотропный строительный раствор с волокнистым упрочнением 9490140/130; выполнить окончательную шпаклевку безусадочной шпаклевкой BETOXAN 200, предупреждающей насыщение углекислым газом, код 9490120.

- Проверить, что основа хорошо высохла, и нанести MARCOTHERM PRIMER согласно процедуре, указанной в разделе Инструкции по нанесению.

- Выждать не менее 6 часов до нанесения отделочного материала.

## ИНСТРУКЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ

-Условия окружающей среды и основы:

Температура окружающей среды: мин. +8 °C / макс. +35 °C

Относительная влажность: <75% Температура основы: мин. +5 °C / макс. +35 °C Влажность основы: <10% -Избегать нанесения в присутствии поверхностного конденсата и под прямым воздействием солнца.

-Инструменты: кисть, валик.

-К-во слоев: наносить 1-2 слоя, не дожидаясь высыхания.

-Разведение: MARCOTHERM PRIMER разводят на 20-30% водой в зависимости от поглощающей способности основы.

-Сразу же по окончании работы инструменты промывают водой.

-Примерный расход: 8-10 кв.м/л. Рекомендуется провести предварительную пробу на конкретной основе для определения фактического расхода.

## КОЛЕРОВКА

# MARCOTHERM PRIMER

ВОДОРАСТВОРИМЫЙ НАСТЕННЫЙ УКРЫВИСТЫЙ ФИКСАТИВ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ

code 4740019

MARCOTHERM PRIMER можно окрашивать пастами тинтометрической системы Marcomie и красителями COLORADO серия 548, не более чем на 5%.

## ХРАНЕНИЕ

Максимальная температура хранения: +30 °C

Минимальная температура хранения: +5 °C

Срок хранения в оригинальных невскрытых упаковках и при указанной температуре: 2 года.

## УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Предельное значение EU (Дир. 2004/42/EC)

Кат. A/h: фиксативная грунтовка (на водной основе) : 50

г/л (2007) / 30 г/л (2010) MARCOTHERM PRIMER Макс.

содержание: 30 г/л ЛОВ

Вреден для организмов, обитающих в воде; может оказывать долгосрочное негативное влияние на водоемы  
Транспортировка, применение и хранение материала выполняются согласно действующим гигиеническим нормам и технике безопасности; дать отходам полностью высохнуть и сдать в специальные отходы. За дополнительной информацией обратиться к карте безопасности.

## КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Укрывистый стенной фиксатив для наружных и внутренних работ Нанесение на подготовленные поверхности стенного водного фиксатива MARCOTHERM PRIMER код 4740019, на базе микроэмульсии, для пропитки стенных основ в количестве, зависящем от поглощающей способности основы. Поставка и применение материала на месте ..... евро за кв.м.

*Il COLORIFICIO SAN MARCO garantisce, che l'informazione presentata è basata sui migliori risultati della nostra esperienza e delle nostre conoscenze tecniche; tuttavia non è possibile assumersi alcuna responsabilità per i risultati ottenuti, in quanto le condizioni di applicazione non sono sotto il nostro controllo diretto. Consigliamo sempre di verificare l'adeguatezza del materiale in ogni caso particolare. Questo descritto tecnico annulla e sostituisce automaticamente tutte le precedenti informazioni. Per qualsiasi altra informazione tecnica rivolgersi al personale tecnico di COLORIFICIO SAN MARCO al telefono: +39 041 4569322.*