

# MARCONOL IMPREGNANTE

ЗАЩИТНАЯ ЦВЕТНАЯ ПРОПИТКА ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ НАРУЖНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

series 843

## ОПИСАНИЕ

MARCONOL IMPREGNANTE - это средство для поверхностной пропитки дерева. Обладает повышенной проникающей способностью и защищает от атмосферных осадков и смога, даже в суровых условиях, остается постоянным, несмотря на естественные структурные изменения древесины. MARCONOL IMPREGNANTE предлагается прозрачных оттенков, полученных с помощью микронизированных минеральных пигментов, которые защищают дерево от УФ лучей, оставляя на виду природные прожилки и оживляя его окраску. Для дополнительной защиты в случае особо суровых условий окружающей среды рекомендуется нанести сверху слой воска MARCONOL CERATO серия 863.

## ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ

Наносить на новую или окрашенную древесину внутри и снаружи, напр., на обшивку из вагонки, чердачные конструкции, дверные и оконные рамы, балконы, штaketник, жалюзи и пр. ВНИМАНИЕ при обработке древесины, богатой таннином (напр., каштана), могут появиться темные пятна.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип вяжущего: алкидная смола, сырое льняное масло.
  - Пигменты: прозрачные окислы железа, устойчивые к УФ лучам
  - Растворитель: смесь алифатических углеводородов
  - Объемная масса UNI EN ISO 2811-1: 0,84±0,03 кг/л (в зависимости от оттенка)
  - Время истечения UNI EN ISO 2431: 30"-33" Чашка Iso n.3 при 25 °C
  - Высыхание (при 25 °C и 65% отн. влажн.): неприлипание за 2 часа; касание 8 часов; для повторной окраски 24 часа. ПОВТОРНАЯ ОКРАСКА: Восковое средство MARCONOL CERATO с. 863, алкидные краски MARCONOL SUPERMARE с. 848, матовая отделка MARCONOL FLATTING 8460619 и все алкидные эмали SAN MARCO.
- Не рекомендуются нитрокраски.

## ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

- Поверхности из нового или восстановленного дерева:
- Слегка ошкурить для удаления заусенцев.
  - Удалить возможное присутствие смолы с помощью соответствующего растворителя.
  - Зашпаклевать дефекты синтетической шпаклевкой. Ошкурить зашпаклеванные места и удалить пыль.
  - Проверить, что дерево не слишком влажное.
  - Ошкурить поверхность, нанести пропитку MARCONOL IMPREGNANTE выбранного оттенка, ошкуривая в промежутке между слоями для удаления заусенцев. Поверхности из ранее окрашенного дерева:
  - Ошкурить для удаления заусенцев.
  - Удалить слои старой отслоившейся краски и зачистить до шершавости окрашенные поверхности.
  - Удалить возможное присутствие смолы с помощью соответствующего растворителя.

- Зашпаклевать дефекты синтетической шпаклевкой. Ошкурить зашпаклеванные места и удалить пыль.
- Ошкурить поверхности, затем нанести пропитку MARCONOL IMPREGNANTE.

## ИНСТРУКЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ

- Условия окружающей среды и основы:  
Температура окружающей среды: мин. +8 °C / макс. +35 °C  
Относительная влажность: <75%  
Температура основы: мин. +5 °C / макс. +35 °C Влажность основы: <10%
- Избегать нанесения в присутствии поверхностного конденсата и под прямым воздействием солнца.
- Инструменты: кисть, пульверизатор и погружение
- Тщательно перемешать средство перед использованием.
- Средство готово к применению.
- Если основа плохо впитывает материал, развести его скипидаром 5200010 или синтетическим растворителем 5210011 для облегчения проникновения (макс. 10%).
- К-во слоев: материал наносят в 2 слоя.
- В очень суровых условиях окружающей среды или при сильном поглощении основы рекомендуется нанести 3 слоя.
- Для наружных работ рекомендуется применять пропитку MARCONOL IMPREGNANTE нужного оттенка, так как ее пигменты (окислы железа защищают от УФ лучей).
- Инструменты очищают скипидаром 5200010 или синтетическим растворителем 5210011.
- Примерный расход: 4-5 кв.м/л в 2 слоя на древесине среднего поглощения. Рекомендуется провести предварительную пробу на конкретной основе для определения фактического расхода.

## КОЛЕРОВКА

Материал предлагается бесцветным и оттенков по каталогу, он совместим с цветными пастами тинтометрической системы MARCROMIE (не более 5%).

## ХРАНЕНИЕ

Максимальная температура хранения: +30 °C  
Минимальная температура хранения: +5 °C  
Срок хранения в оригинальных невскрытых упаковках и при указанной температуре: 3 года.

## УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Предельное значение EU (Дир. 2004/42/EC)  
Кат. A/f: пропитки для дерева, не образующие пленки (на базе растворителя): 700 г/л (2010)  
MARCONOL IMPREGNANTE Макс. содержание: 700 г/л  
LOB Nocivo

вреден - воспламеняется.  
Транспортировка, применение и хранение материала выполняются согласно действующим гигиеническим нормам и технике безопасности; по окончании работы не

# MARCONOL IMPREGNANTE

ЗАЩИТНАЯ ЦВЕТНАЯ ПРОПИТКА ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ НАРУЖНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

series 843

разбрасывать тару бесконтрольно, а дать остаткам полностью высохнуть и сдать в специальные отходы. За дополнительной информацией обратиться к карте безопасности.

## КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Пропитка для древесины прозрачного цвета. Нанесение на подготовленные деревянные основы пропитки для древесины прозрачного цвета для наружных и внутренних работ MARCONOL IMPREGNANTE с. 843, на базе алкидных смол, сырого льняного масла и микро-низированных прозрачных окислов железа для защиты от ультрафиолетовых лучей, не менее 2 слоев в количестве, зависящем от поглощающей способности древесины. Поставка и применение материала на месте ..... евро за кв.м

*Il COLORIFICIO SAN MARCO garantisce, che l'informazione presentata è basata sui migliori risultati della nostra esperienza e delle nostre conoscenze tecniche; non è possibile assumersi alcuna responsabilità per i risultati ottenuti, in quanto le condizioni di applicazione non sono sotto il nostro controllo diretto. Consigliamo sempre di verificare l'adeguatezza del prodotto in ogni caso particolare. Questo descritto tecnico annulla e automaticamente sostituisce tutti i precedenti. Per qualsiasi informazione tecnica rivolgersi al personale COLORIFICIO SAN MARCO al telefono: +39 041 4569322.*