

ЮНИМАРК ФИНИТУРА ЛЕГНО

ЗАЩИТНЫЙ ПРОЗРАЧНЫЙ ВОДОРАСТВОРИМЫЙ ЛАК БЕЗ ЗАПАХА

Код 3180638/819

ОПИСАНИЕ

ЮНИМАРК ФИНИТУРА ЛЕГНО представляет собой продукт для работы по дереву на основе воды, позволяющий получить глянцевое или матовое покрытие.

Применение связующего вещества на основе акрилового сополимера и специальных поглотителей ультрафиолетового излучения означает, что продукт также пригоден для наружного использования на поверхностях, подверженных интенсивному воздействию неблагоприятных погодных условий и солнечных лучей. После нанесения пленка обладает прекрасной заполняющей способностью и особой эластичностью, сохраняя внешний вид не смотря на природные структурные изменения дерева.

ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ

Продукт может применяться для наружных и внутренних работ, а также может наноситься на дерево:

Новые, старые, покрытые лаком деревянные изделия, такие как обшивочные шпунтованные доски, чердаки, окна, балконы, заборы, ставни, лестницы, и т.д.

- Следует обращать внимание на обработку древесины богатой танином. Для предотвращения появления неэстетичных темных пятен следует применять ЮНИМАРК ПРАЙМЕР АНТИТАННИНО, код 3080001/0019

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

-Тип связующего вещества: акриловая смола на водной основе. -Растворитель: вода
Удельный вес согласно UNI EN ISO 2811-1: 1,00-1,10 кг/л -Вязкость согласно UNI 8902: 850±75 сПз при 25 °C (показания ротационного вискозиметра Brookfield)
-Глянец согласно UNI EN ISO 2813:
.3180819 глянцевый: >85, при 60°
.3180638 шелковистый: 20±5, при 60°
- Время высыхания (при 25 °C и относительной влажности 65%): не трогать до 1 часа; повторное нанесение после 6 часов.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Новые деревянные изделия:

- Слегка обработать шкуркой, чтобы устранить торчащие волокна древесины.

- С помощью нитрорастворителя 5170076 устранить смолу.

- Устранить дефекты поверхности с помощью синтетического наполнителя. Обработать шпаклеванные участки шкуркой и устранить пыль.

- Убедиться, что древесина не слишком влажная.

- На деревянные изделия, которые обладают неравномерной поглощающей способностью, а также на мягкую или сухую древесину, следует предварительно нанести грунтовочный слой ЮНИМАРК ИМПРЕГНАНТ ЛЕГНО, серия 313, разбавленный водой на 20-30%.

- При наружных работах для увеличения степени защиты поверхности рекомендуется наносить два слоя окрашенного ЮНИМАРК ИМПРЕГНАНТ ЛЕГНО, серия 313.

- При внутренних работах 2 слоя ЮНИМАРК ФИНИТУРА ЛЕГНО можно наносить непосредственно на древесину, причем после нанесения первого слоя поверхность необходимо обработать шкуркой.

- Обработать поверхность шкуркой и приступить к нанесению 2х слоев ЮНИМАРК ФИНИТУРА ЛЕГНО, причем после нанесения первого слоя поверхность необходимо обработать шкуркой, чтобы устранить торчащие волокна древесины.

Деревянные изделия, покрытые лаком:

- Убедиться, что древесина не слишком влажная.

- На деревянные изделия, которые обладают неравномерной поглощающей способностью, а также на мягкую или сухую древесину, следует предварительно нанести грунтовочный слой ЮНИМАРК ИМПРЕГНАНТ ЛЕГНО, серия 313, разбавленный водой на 20-30%.

- При наружных работах для увеличения степени защиты поверхности рекомендуется наносить два слоя окрашенного ЮНИМАРК ИМПРЕГНАНТ ЛЕГНО, серия 313.

- При внутренних работах 2 слоя ЮНИМАРК ФИНИТУРА ЛЕГНО можно наносить непосредственно на древесину, причем после нанесения первого слоя поверхность необходимо обработать шкуркой.

- Обработать поверхность шкуркой и приступить к нанесению 2х слоев ЮНИМАРК ФИНИТУРА ЛЕГНО, причем после нанесения первого слоя поверхность необходимо обработать шкуркой, чтобы устранить торчащие волокна древесины.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Состояние воздуха и поверхности:

Температура воздуха: мин. +8 °C / макс. +35 °C

Относительная влажность воздуха: <75%

Температура поверхности: мин. +5 °C / макс. +35 °C. Влажность поверхности: <10% отн.вл.

- Не рекомендуется наносить продукт, когда на поверхности образовался конденсат или на при прямом попадании солнечных лучей.

- Инструменты: кисть или краскопульт.

- Перед разведением продукт следует тщательно взболтать.

- Разбавление: заранее подготовленной кистью; распылением макс. до 5% водой.

- Продукт следует наносить последовательными слоями, делая интервал между нанесением слоев не менее 6 часов.

- Продукт готов к применению.

- Кол-во слоев: для внутренних работ и в тех случаях, когда условия окружающей среды не слишком суровые - достаточно нанести 2 слоя продукта, при неблагоприятных внешних условиях и на новой древесине рекомендуется наносить 3 слоя.

-Сразу после использования инструменты должны быть очищены водой

- Ориентировочная укрывистость: 5-6 кв.м/л из расчета нанесения 2х слоев на поверхность древесины со средней поглощающей способностью.

КОЛЕРОВКА

Продукт сопоставим с окрашивающими мастиками цветовой системы Макроми (до макс. 5%).

ХРАНЕНИЕ

Максимальная температура для стабильного хранения: +30 °C

Минимальная температура для стабильного хранения: +5 °C

Сохраняет свойства в оригинальной закрытой таре при

соответствующей температуре: 3 года.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Предельное значение EU (Дир. 2004/42/ЕС)

Кат. Е: Лаки и пропитки для древесины для внешних и внутренних работ (на водной основе): 150 гр/л (2007) /130 гр/л (2010)

ЮНИМАРК ФИНИТУРА ЛЕГНО содержит макс.: 30 гр/л летучих органических соединений

ЮНИМАРК ФИНИТУРА ЛЕГНО

ЗАЩИТНЫЙ ПРОЗРАЧНЫЙ ВОДОРАСТВОРИМЫЙ ЛАК БЕЗ ЗАПАХА

Код 3180638/819

Продукт не требует маркировки в соответствии с 67/548/ЕЕС и 1999/45/ЕС и их последующими изменениями и обновлениями. Применять продукт в соответствии с действующими правилами гигиены и безопасности; после использования не выбрасывать тару в окружающую среду, дать остаткам продукта хорошо высохнуть, и обращаться с ним как с особым видом отходов Беречь от детей. Использовать в хорошо проветриваемых местах. В случае попадания продукта в глаза, следует незамедлительно промыть в большом количестве проточной воды. При попадании продукта в пищеварительный тракт следует немедленно обратиться к врачу и показать ему или ей этот контейнер или наклейку от него Не сливать остатки продукта в канализацию, водоемы или на грунт. Дополнительную информацию можно найти в справочном листке по технике безопасности.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

На предварительно подготовленные деревянные поверхности прозрачный защитный лак для внешних и внутренних работ ЮНИМАРК ФИНИТУРА ЛЕГНО, код 3180819/3180638, на основе водорастворимой акриловой смолы, наносится не менее чем 2мя слоями в объеме, который определяется поглощающей способностью поверхности.

COLORIFICIO SAN MARCO гарантирует, что данная информация представлена в соответствии с последними техническими и научными изысканиями, и основана на опыте компании; тем не менее, компания не несет ответственности за результаты, полученные с использованием этих продуктов, поскольку не может контролировать условия их применения. Рекомендуется всегда проверять соответствие продукта для каждого конкретного применения. Настоящий документ аннулирует и заменяет собой все предшествующие документы Для получения дополнительной технической информации обратитесь в службу технической поддержки