

ЛИНИЯ АКРИЛ-УРЕТАНОВЫХ КРАСОК НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ

MARCOTECH

MARCOTECH AU10
MARCOTECH AU40
MARCOTECH AU METAL PRIMER
MARCOTECH AU 3D



san marco
SISTEMI VERNICIANTI PER L'EDILIZIA

Линия Marcotech

Одной из отличительных особенностей завода Сан Марко является его неизменная приверженность к инновациям, с целью действовать на опережение, предвзяя формирующиеся запросы Рынка, а не только отвечая на существующие потребности клиентов.

Лаборатории научных исследований и разработок подготовили гамму Marcotech AU, включающую технологичные материалы на водной основе с высокими потребительскими свойствами, благодаря их химическому составу на базе акрил-уретановых смол и отобранных пигментов. Уретановые и акриловые составляющие гарантируют этим материалам высокое поверхностное сопротивление и необходимую эластичность.

Разработанные специально для профессионального использования, материалы Marcotech AU с таким же успехом могут применяться и частными пользователями по причине легкости их нанесения и превосходного конечного эстетического результата.

Создают элегантную финишную отделку и основания с высокими техническими показателями, практичные и удобные в применении, так как разбавляются водой. Используемые инструменты также с легкостью моются водой.

Материалы Marcotech AU представляют собой линию материалов по защите поверхностей и созданию финишного покрытия на новых или реставрации уже имеющихся оснований.

В этом каталоге предложена серия материалов, которые хорошо сочетаются с материалами, уже присутствующими в каталоге Сан Марко, с целью предоставить решения по специфическим проблемам защиты финишных покрытий из дерева, металла, цемента и пластика.



На данный момент гамма представлена следующими материалами:

MARCOTECH AU 10 Водорастворимая эмаль для лаковых покрытий матового аспекта

MARCOTECH AU 40 Водорастворимая эмаль для лаковых покрытий полуглянцевого аспекта

MARCOTECH AU METAL PRIMER Универсальная антикоррозийная грунтовка на водной основе anti-flash-rust

MARCOTECH AU 3D Водорастворимое полуматовое акрил-уретановое финишное покрытие для цементных полов



MARCOTECH AU METAL PRIMER S.332

Грунтовочная универсальная краска на водной основе против коррозии anti-flash-rust



Однокомпонентная грунтовка на основе акрил-уретановых смол и специальных добавок, блокирующих и предохраняющих от образования коррозии. Предохраняет и препятствует формированию ржавчины (anti-flash-rust) и обеспечивает высокое сцепление с поверхностями из металла. Особенное сочетание компонентов материала гарантирует ему высокие прочность, сопротивление к истиранию, укрывающую способность и окрашивание углов.

Основа нанесения

- Внутренние и внешние поверхности.
- Новые или уже окрашенные и предварительно подготовленные поверхности: металл, оцинкованные покрытия, чугун и легкие сплавы.

ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ MARCOTECH AU METAL PRIMER

Антикоррозийный эффект мгновенного действия

Моментально блокирует формирование ржавчины (anti-flash-rust), предотвращает появление ржавчины, сохраняя надолго целостность металла.

Отличная укрывистость углов

Высокая укрывающая способность и консистенция материала позволяет быстро окрасить любую неравномерную поверхность.

Высокое сцепление

Особенная формула материала обеспечивает сцепление и образует идеальное основание для последующей окраски водорастворимыми эмалями Unimarс или синтетическими на растворителях.

Длительный срок эксплуатации

Образовывает идеальное основание для покрытий, отличающихся особой устойчивостью к воздействию атмосферных факторов.

Легкое и быстрое применение

Достижение отличных результатов в кратчайшие сроки.

Правила нанесения

Инструменты: кисть, валик с коротким ворсом, краскопульт.

Разведение водой: для кисти и валика на 5% макс.; краскопультом на 10-15%.

Количество слоев: 1-2.

Приблизительный расход: 14-16 кв.м./л на слой.

Высыхание (при 25 °C и 65% относительной влажности): поверхностное через 3 часа, повторное нанесение через 4-5 часов.

Подготовка поверхности

Поверхности из черного металла:

- Поверхность должна быть очищена от отслоившихся старых красок, ржавчины, плохо прилегающих прокатных окалин, обезжирена и обработана методом химического травления.
- Отшлифовать всю поверхность наждачной бумагой.
- На очищенное и высохшее основание нанести Marcotech Au Metal Primer.

Оцинкованные поверхности, частично ржавые:

- Устранить возможные следы оксидов ручным или механическим способом.
- На очищенное, обезжиренное и высохшее основание нанести Marcotech Au Metal Primer.

Повторное окрашивание производится не раньше, чем через 4-5 часов:

- Красками на водной основе MARCOTECH AU10/40 для внутренних покрытий, для внешних/внутренних поверхностей красками серии UNIMARC
- Синтетическими красками GLOBAL LUCIDO или SATINATO, SINTOLIN, KIRON 70 (через 24 часа).



Виды упаковок: 0,750 л и 2,5 л.

MARCOTECH AU10 и AU40 S.314

Водорастворимая эмаль для лаковой матовой/полуглянцевой отделки



Эмаль на основе акрил-уретановых смол в водной дисперсии и цветных пигментов с высокой устойчивостью к свету и к пожелтению. Используется для отделочных работ высокого качества типа лакировки, особенно рекомендуется для дверей и оконных рам, благодаря высокой твердости покрытия, устойчивости к абразивным воздействиям и царапинам. Низкая чувствительность к контакту с жирными веществами (кремами, маслами и кожным жиром).

Легкость нанесения и быстрота высыхания гарантируют осуществление работ в кратчайшие сроки. Отсутствие эффекта склеивания свежеокрашенных поверхностей.

Основа нанесения

- Внутренние и защищенные внешние поверхности.
- Новые или уже окрашенные поверхности из дерева, металла, пластика, подготовленные соответствующим образом.
- Идеально подходит для отделочных работ по дверям, оконным рамам, плинтусам, небольшим мебельным изделиям.

Почему выбирают эмали MARCOTECH AU

Эффект лакированной поверхности

Создает лакированные покрытия высокого эстетического уровня. Благодаря своим характеристикам, идеально подходит для отделочных работ по дверям, оконным рамам, плинтусам, небольшим мебельным изделиям.

Высокая твердость покрытия

Наличие как уретановых, так и акриловых смол гарантирует материалам Marcotech Au высокое поверхностное сопротивление и необходимую эластичность.

Длительный срок эксплуатации

Создает покрытия, отличающиеся особой устойчивостью к абразивным воздействиям и к веществам, часто используемым в домашнем быту, таким как: масло, жир, кофе, вино..

Отличная укрывистость

Особенная формула материала гарантирует ему отличную укрывистость как в сухом, так и во влажном состоянии.

Легкость в применении и быстрое высыхание

Достижение отличных результатов в кратчайшие сроки.



Виды упаковок: 0,750 л e 2,5 л.

Правила нанесения

Инструменты: валик с коротким ворсом, краскопульт, кисть.

Разведение водой: для кисти и валика на 5% макс.; краскопультом на 15%.

Количество слоев: не менее 2-х.

Приблизительный расход: 12-14 кв.м./л на слой.

Высыхание (при 25 °С и 65% относительной влажности):
поверхностное через 3 часа, повторное нанесение через 6 часов.

Подготовка поверхности

Поверхности из дерева:

- Слегка отшлифовать поверхность для удаления заусенцев; удалить отслоившуюся старую краску и придать шероховатость уже окрашенным поверхностям.
- Нанести на чистую и сухую поверхность 2 слоя грунтовки UNIMARC FONDO UNIVERSALE серии 335 или грунтовочной матовой краски MARCONOL ORIENTALITE серии 145.
- Далее приступить к нанесению 2-х слоев MARCOTECH AU10/40.

Поверхности из черных металлов:

- Удалить возможные следы ржавчины, неплотно прилегающую прокатную окалину, отслоившуюся старую краску, обработать поверхность наждачной бумагой.
- На тщательным образом обезжиренную, очищенную и высушенную поверхность нанести 2 слоя UNIMARC ANTIRUGGINE код 3310107 или CROMO K70 серия 194 для поверхностей, наиболее подверженных воздействию атмосферных факторов.
- Нанести 2 слоя MARCOTECH AU10/40.

Поверхности из оцинкованного металла, алюминия и легких сплавов:

- Удалить возможные следы ржавчины, неплотно прилегающую прокатную окалину, отслоившуюся старую краску, обработать поверхность наждачной бумагой.
- На тщательным образом обезжиренную, очищенную и высушенную поверхность нанести 2 слоя UNIMARC ANTIRUGGINE код 3310107 или однокомпонентный PRIMER код 1630307 для поверхностей, наиболее подверженных воздействию атмосферных факторов.
- Нанести 2 слоя MARCOTECH AU10/40.

Поверхности из пластика (ПВХ):

- Зачистить поверхность наждачной бумагой, чтобы придать ей легкую шероховатость.
- На очищенную, обезжиренную и высушенную поверхность нанести 2 слоя UNIMARC FONDO UNIVERSALE серии 335.
- Не раньше, чем через 6 часов нанести 2 слоя MARCOTECH AU10/40.



Виды упаковок: 0,750 л е 2,5 л.

MARCOTECH AU 3D S.317

Полуматовое акрил-уретановое покрытие на водной основе для цементных полов

Разработано на основе акрил-уретановых смол в водной дисперсии и цветных пигментов с высокой устойчивостью к свету и пожелтению.

Создает покрытия, наделенные высокой поверхностной прочностью, низкой загрязняемостью и легкостью очистки, устойчивостью к абразивным воздействиям и к истиранию в местах с повышенной проходимостью.

MARCOTECH AU 3D специально разработано для любого вида бетонных полов на складах, в магазинах, залах ожидания, домашних гаражах, боксах, также идеально подходит для внутренних помещений, где необходима особая механическая прочность и легкость очистки.

Основа нанесения

- Внутренние и внешние поверхности.
- Поверхности из цемента – горизонтальные и вертикальные – новые или уже окрашенные и предварительно подготовленные.
- Идеально подходит для любого вида бетонных полов на складах, в магазинах, залах ожидания, домашних гаражах, боксах, а также для стен, подверженных динамическим нагрузкам.



Почему выбирают MARCOTECH AU 3D

Высокая твердость покрытия

Создает напольные покрытия, наделенные высокой поверхностной прочностью, устойчивостью к абразивным воздействиям и к истиранию в местах с повышенной проходимостью.

Отличная устойчивость к загрязнению

Гарантирует используемым поверхностям низкую загрязняемость и легкость во время уборки и поддержания чистоты.

Превосходное сцепление

Особенная формула материала обеспечивает высокий уровень сцепления.

Длительный срок эксплуатации

Создает покрытия, отличающиеся особой устойчивостью к абразивным воздействиям и к истиранию в местах большой проходимости

Легкость в применении и быстрое высыхание

Сроки выполнения работ сокращаются благодаря скорости высыхания.

Эффект антискольжения

В случае необходимости добавка «антискольжение» придаст поверхности антискользкие характеристики.

Большое разнообразие в выборе цвета

В наличии имеются белый, красный, серый цвета и нейтральная база, позволяющая с применением тинтометрической системы реализовать обширную гамму цветов средней насыщенности.

Для улучшения свойств покрытия против скольжения рекомендуется в материал MARCOTECH ADDITIVO добавить ANTISDRUCIOLO 0780001 (максимум 100 г добавки на литр MARCOTECH AU 3D) при нанесении первого слоя.

Правила нанесения

Инструменты: кисть, валик с коротким ворсом, краскопульт.

Разведение водой: на 10-20%.

Количество слоев: 2.

Приблизительный расход: 14-16 кв.м./л на слой.

Высыхание (при 25 °C и 65% относительной влажности):
поверхностное через час, повторное нанесение через 5 часов.



Виды упаковок: 0,750 л и 2,5 л.



Подготовка поверхности

Цементный пол:

- Удостовериться в том, что поверхность должным образом высохла и выдержана.
- Проверить состояние поверхности. Она должна быть плотной и без трещин. В случае необходимости укрепить основание специальными консолидирующими и уплотняющими средствами.
- Выровнять неровности поверхности: дыры, расщелины, трещины и впадины обработать материалами на основе цемента.
- Проконтролировать состояние нанесенных ранее красок. Удалить недостаточно прилегающие структурные части цемента.
- Устранить с помощью щетки скопления пыли и копоти.
- При необходимости используйте микронизированную грунтовку без растворителей ATOMO 8840001.
- Нанести 2 слоя MARCOTECH AU 3D, разбавленного соответствующим образом.

Оштукатуренные поверхности:

- Удостовериться в том, что поверхность должным образом высохла и выдержана.
- Проверить состояние поверхности. Она должна быть плотной, без трещин и возможных высолов. В случае необходимости укрепить основание специальными консолидирующими и уплотняющими средствами.
- Выровнять неровности поверхности: дыры, расщелины, трещины и впадины обработать при помощи BETOMARC 9450150 или RASAMIX 9440160 или материалами на основе цемента.
- Отшлифуйте заштукатуренные участки наждачной бумагой.
- Устранить с помощью щетки скопления пыли и копоти.
- При наличии плесени произвести обработку поверхности раствором COMBAT 222 очищающий код 4810222 и COMBAT 333 укрепляющий код 4810333.
- Нанести микронизированную грунтовку без растворителей ATOMO 8840001.
- Нанести 2 слоя MARCOTECH AU 3D, разбавленного соответствующим образом.

made 
in italy

AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV
= ISO 9001 =

**san
marco** 
SISTEMI VERNICIANTI PER L'EDILIZIA

Colorificio San Marco SpA
Via Alta 10 - 30020 Marcon (VE) - Italy
Tel +39 041 4569322
Fax +39 041 5950153

www.san-marco.com
info@san-marco.it
export@san-marco.it