

SAN MARCO

is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Continuo Deco

МІНЕРАЛЬНО-ОРГАНІЧНЕ ДВОКОМПОНЕНТНЕ ДЕКОРАТИВНЕ
ПАСТОПОДІБНЕ ПОКРИТТЯ



СЕРІЯ 114/115

CONTINUO DECO - V.2024-10-08

ОПИС

CONTINUO DECO – це двокомпонентне декоративне пастоподібне покриття для горизонтальних і вертикальних поверхонь. Матеріал можна тонувати за допомогою тонувальної системи.

Формула може бути адаптована до різноманітних потреб сучасного будівництва та дозволяє створити різні ефекти, від ідеально рівного і однорідного монолітного до двоколірного, текстурованого.

Додаткову інформацію про створення ефектів можна знайти в Технічній інструкції із застосування.

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

CONTINUO DECO гарантує чудову адгезію з ґрунтовками LEVEL_ZERO або BASE в системі CONTINUO при створенні горизонтальних і вертикальних поверхонь з високою естетичною цінністю.

CONTINUO DECO є досить універсальним продуктом. Обробка пасти оптимізує час на робочому місці та дозволяє досягти широкого спектру естетичних ефектів за допомогою одного продукту.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОМПОНЕНТ А CONTINUO DECO

- Тип в'язучої речовини: акриловий сополімер у водній емульсії
- Зовнішній вигляд: біла паста
- Розчинник: вода КОМПОНЕНТ Б CONTINUO DECO
- Тип в'язучої речовини: цемент і заповнювачі
- Зовнішній вигляд: білий порошок
- Макс. розмір зерен заповнювача: <0,3 мм СУМІШ CONTINUO DECO A+B
- Пропорції для змішування: 3:1 за вагою

- Відносна щільність суміші відповідно до UNI EN ISO 2811-1: 1,77 ± 0,05 кг/л
- Час обробки: прибл. 120 хвилин при температурі 25°C та відносній вологості 60%.
- Час висихання (при температурі 25°C і відносній вологості 65%): на дотик - через 60 хвилин, другий шар можна наносити через 3 години (залежить від умов навколишнього середовища та поверхні нанесення).

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

Поверхня повинна відповідати наступним вимогам:

- вона повинна бути сухою, щільною та без пилу. Будь-які нерівності, які виникли через неправильне нанесення основи, можна зменшити за допомогою шліфування.

ІНСТРУКЦІЇ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ

Умови навколишнього середовища і поверхні нанесення:

- Температура навколишнього середовища: мін. +5°C - макс. +35°C
 - Температура навколишнього середовища: мін. +5°C - макс. +35°C
 - Додайте до кожної упаковки тонованого CONTINUO DECO A на 15 кг цілу упаковку CONTINUO DECO B на 5 кг.
 - Додавати слід поступово та при повільному перемішуванні дрилем з насадкою «віничок» протягом щонайменше 3 хвилин.
 - У суміш можна додавати до 5-8% води за вагою.
 - Отриманий розчин повинен бути однорідним, тиксотропним і без грудок.
 - Інструменти: кельма з нержавіючої сталі
 - Для створення особливих естетичних ефектів за допомогою CONTINUO DECO ознайомтеся із Технічною інструкцією із застосування.
 - Кількість шарів: 2-3 шари продукту в залежності від бажаного естетичного ефекту.
 - Перед нанесенням ґрунтівки поверхню можна злегка відшліфувати за допомогою орбітальної або однощіткової шліфувальної машини.
 - Інструменти необхідно промити водою відразу після використання.
 - Орієнтовна витрата матеріалу: 1,2-1,5 кг/м² в 2 шари.
- Витрата матеріалу є орієнтовною і стосується рівних поверхонь. Перед нанесенням рекомендуємо перевірити витрату на конкретному місці.

ТОНУВАННЯ

Продукт можна тонувати за допомогою системи підбору кольорів.

У разі використання різних партій кольорового продукту, рекомендуємо змішати різні продукти, щоб уникнути незначних відмінностей у кольорі.

ЗБЕРІГАННЯ

Максимальна температура зберігання: +30 °C

Мінімальна температура зберігання: +5 °C

Продукт бажано використати протягом 2 років з дати виробництва за умови зберігання в оригінальних закритих контейнерах при належних температурних умовах.

ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

Гранично допустиме значення ЄС летких органічних сполук (Директива 2004/42/ЄС) для продукту категорії A/l: декоративні покриття (на водній основі): 200 г/л (2010)

Продукт містить максимум: 200 г/л ЛОС. Продукт необхідно використовувати відповідно до чинних гігієнічних норм і норм техніки безпеки; після використання не викидайте контейнери в навколишнє середовище; дайте залишкам повністю висохнути, а потім утилізуйте як спеціальні відходи. Не викидайте залишки матеріалу в каналізацію, водойми та на землю. Додаткову інформацію можна знайти в Паспорті безпеки.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТУ

Декоративне пастоподібне покриття для горизонтальних і вертикальних поверхонь для створення декоративних систем CONTINUO. Орієнтовна витрата: 1,2-1,5 кг/м² в 2 шари. Постачання та нанесення матеріалу: євро/м².