

SAN MARCO

is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Marconol Supermare

ОДНОКОМПОНЕНТНИЙ ПОЛІУРЕТАНОВИЙ ПРОЗОРИЙ ЛАК ДЛЯ ДЕРЕВИНИ
ДЛЯ ЗОВНІШНІХ І ВНУТРІШНІХ РОБІТ



КОД 8480819/638

MARCONOL SUPERMARE - V.2024-10-08

ОПИС

MARCONOL SUPERMARE - це прозорий швидковисихаючий лак для деревини, що надає поверхням особливий глянцевиий або сатиновий вигляд.

Завдяки зв'язуючій речовині, а саме уретаналкідній смолі, матеріал можна використовувати на зовнішніх поверхнях, що піддаються впливу атмосферних явищ, а також експлуатуються в морських умовах.

Продукт має чудову заповнювальну здатність, легко наноситься і добре розтягується.

MARCONOL SUPERMARE доступний у двох версіях: глянцевою та сатиновій. Проміжні рівні глянцею можна досягти шляхом змішування глянцевої версії лаку MARCONOL SUPERMARE з сатиноюю версією.

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

Продукт можна використовувати для зовнішніх робіт, а також можна наносити на поверхні з нового або раніше фарбованого дерева, такі як обшивальні шпунтовані дошки, дахові конструкції, вікна, балкони, паркани, віконниці тощо.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип в'язуючої речовини: уретан-модифікована алкідна смола
- Розчинник: суміш аліфатичних вуглеводнів
- Відносна щільність відповідно до UNI EN ISO 2811-1: $0,9 \pm 0,05$ кг/л
- В'язкість відповідно до UNI 8902:
 - .8480819 глянцева версія: 270 ± 30 ц/с при 25°C
 - .8480638 сатинова версія: 400 ± 80 ц/с при 25°C
- Блиск відповідно до UNI EN ISO 2813:
 - .8480819 глянцева версія: >90 при 60°
 - .8480638 сатинова версія: 45 ± 5 при 60°

- Час висихання (при температурі 25°C і відносній вологості 65%): сухий від пилу - через 2 год; на дотик - через 6 годину; другий шар можна наносити через 12 годин.

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

Нові дерев'яні поверхні:

- Злегка відшліфуйте поверхню, щоб видалити задирки волокон.
- Видаліть залишки деревної смоли за допомогою відповідного розчинника.
- Зашпаклюйте нерівності синтетичною шпаклівкою. Шпакльовані ділянки зашліфуйте і видаліть пил.
- Переконайтеся, що деревина не надто волога.
- На м'яку і суху деревину або деревину з високим ступенем поглинання нанесіть шар кольорового просочувального засобу MARCONOL IMPREGNANTE серії 843.
- На дерев'яні вироби, що піддаються зовнішнім впливам, рекомендується нанести 2 шари кольорового просочувального засобу MARCONOL IMPREGNANTE серії 843.
- Відшліфуйте поверхню, після чого нанесіть на неї два шари лаку MARCONOL SUPERMARE з перервою між нанесенням шарів в 12 годин. Наносити матеріал слід відповідно до інструкцій, наведених у розділі «Інструкції щодо застосування».

Лаковані дерев'яні поверхні:

- Відшліфуйте поверхню, щоб видалити задирки волокон.
- Видаліть шари старої фарби, які відстають від поверхні, і відшліфуйте до шорсткості пофарбовані поверхні.
- Видаліть залишки деревної смоли за допомогою відповідного розчинника.
- Зашпаклюйте нерівності синтетичною шпаклівкою. Шпакльовані ділянки зашліфуйте і видаліть пил.
- На пошкоджені ділянки або деревину з високим ступенем поглинання нанесіть шар кольорового просочувального засобу MARCONOL IMPREGNANTE серії 843.
- На дерев'яні вироби, що піддаються зовнішнім впливам, рекомендується нанести 2 шари кольорового просочувального засобу MARCONOL IMPREGNANTE серії 843.
- Відшліфуйте поверхню, після чого нанесіть на неї два шари лаку MARCONOL SUPERMARE з перервою між нанесенням шарів в 12 годин. Наносити матеріал слід відповідно до інструкцій, наведених у розділі «Інструкції щодо застосування».

ІНСТРУКЦІЇ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ

Умови навколишнього середовища і поверхні нанесення:

Температура повітря: мін. +5°C / макс. +35°C

Відносна вологість повітря: <80%.

Температура поверхні: мін. +5°C / макс. +35°C

Відносна вологість поверхні: <10%.

- Не наносьте продукт, якщо на поверхні є конденсат, або під прямими сонячними променями.
- Інструменти: пензлик, валик.
- Обережно перемішайте продукт перед використанням.
- Розведення: продукт готовий до використання.
- Нанесення матеріалу розпилювачем можливе лише в умовах фабрики (згідно з Директивою 2001/42/ЄС) з розведенням Уайт-спіритом 5200010 у концентрації 10%.

- Кількість шарів: необхідно нанести 2 шари продукту.
- Інструменти слід очистити відразу після використання за допомогою уайт-спіриту 5200010.
- Орієнтовна витрата матеріалу: 8-9 м²/л при нанесенні 2 шарів на деревину зі середнім поглинанням. Рекомендуємо виконати попередню пробу на конкретній поверхні для більш точного визначення витрати.

ТОНУВАННЯ | Продукт доступний у двох версіях: глянцевого (код 8480819) і сатинового (код 8480638).

ЗБЕРІГАННЯ | Максимальна температура зберігання: +30 °C
Мінімальна температура зберігання: +5 °C
Продукт бажано використати протягом 3 років з дати виробництва за умови зберігання в оригінальних закритих контейнерах при належних температурних умовах.

ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ | Гранично допустиме значення ЄС летких органічних сполук (Директива 2004/42/ЄС) для продукту категорії A/e: Лаки та просочувальні засоби для деревини для зовнішніх та внутрішніх робіт (на основі води): 400 г/л (2010)
MARCONOL SUPERMARE містить максимум: 400 г/л ЛОС
Легкозаймистий Продукт необхідно транспортувати, використовувати та зберігати відповідно до чинних гігієнічних норм і норм техніки безпеки; після використання не розкидайте контейнери; дайте залишкам повністю висохнути, а потім утилізуйте як спеціальні відходи. Додаткову інформацію можна знайти в Паспорті безпеки.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТУ | Однокомпонентний поліуретановий прозорий лак для зовнішніх і внутрішніх робіт MARCONOL SUPERMARE, код 8480819/638, на основі уретан-модифікованих алкідних смол наноситься на попередньо підготовлені дерев'яні поверхні в щонайменше 2 шари в кількості, яка залежить від поглинаючої здатності поверхні. Постачання та нанесення матеріалу: євро/м².